

No. 00000815

三

様

No.



本社・ダイレクト買取事業部 TEL 049-288-7722  
〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田3-20-10  
TEL 0120-39-6036 FAX 0120-39-9036  
テクノセンター  
〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-6  
TEL 049-288-0013 FAX 049-288-0023  
<http://www.fujidental.co.jp>

|                           |       |          | 貴金属成分・重量(g) |      |       |      | 貴金属以外成分・重量(g) |       |      |       |
|---------------------------|-------|----------|-------------|------|-------|------|---------------|-------|------|-------|
| 品名                        | お預り重量 | 焼成・溶解後重量 | Au          | Pd   | Ag    | Pt   | 銅             | インジウム | ニッケル | 鉄・その他 |
| 研磨粉-お預り-冠<br>(ビニール袋 2.9g) | 112.7 | 94.9     | 9.34        | 6.98 | 41.01 | 0.44 | 10.84         | 7.84  |      | 18.50 |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       |          |             |      |       |      |               |       |      |       |
|                           |       | ※1       |             |      |       |      |               |       |      | ※2    |

※1 焼成・溶解でなくなる成分は主にカルシウム・硫黄・けい素等です。

※2 その他の成分は亜鉛・クロム・すず・ビスマス・硫黄・マンガン・けい素・カルシウム・コバルト等です。

|    | 回収見込重量 (g) | 買取価格  | 地金評価額  | 1g単価   |
|----|------------|-------|--------|--------|
| Au | 9.34       | 4,010 | 37,453 |        |
| Pd | 6.98       | 1,620 | 11,307 |        |
| Ag | 41.01      | 90.3  | 3,704  |        |
| Pt | 0.44       | 4,169 | 1,834  |        |
|    |            | 合計評価額 | 54,298 | 481.79 |

|     |       |         |        |
|-----|-------|---------|--------|
| 消費税 | 2,714 | 税込み合計金額 | 57,012 |
|-----|-------|---------|--------|

精製手数料

|         | 重 量 (g) | 精 製 单 価   | 精 製 費 | 1 g 当精製单価 |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| Au      | 9.34    | 100       | 934   |           |
| Pd      | 6.98    | 140       | 977   |           |
| Ag      | 41.01   | 10        | 410   |           |
| Pt      | 0.44    | 150       | 66    |           |
| 前 処 理 費 | 0 件     |           | 0     |           |
|         |         | 精 製 費 合 計 | 2,387 | 21.18     |

|     |     |         |       |
|-----|-----|---------|-------|
| 消費税 | 119 | 税込み合計金額 | 2,506 |
|-----|-----|---------|-------|

|       |         |                      |   |
|-------|---------|----------------------|---|
| お支払金額 | 54,506円 | 当社手数料比率（合計手数料÷地金評価額） | % |
|-------|---------|----------------------|---|